# Team 100 SLF

**Anwendungsbereich**

Innen. Auf allen für Dispersionsfarben geeigneten, tragfähigen Untergründen einsetzbar.

| | |
|---|---|
| **Art des Werkstoffes** | Dispersionsfarbe für innen |
| **Farbton** | Weiß / altweiß |
| **Bindemittelbasis** | Kunstharz-Dispersion nach DIN 55945 (Polymerdispersion) |
| **Spez. Gewicht** | Ca. 1,5 +/- 0,2 g/cm³ |
| **Eigenschaften** | Gut deckend, leichte Verarbeitung, wasserdampfdiffusionsfähig, ideale Malerqualität, airless-spritzbar. Schadstoffarm, lösemittel- und weichmacherfrei. Frei von foggingaktiven Substanzen |
| **Gutachten/Zulassung** | Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach AgBB-Schema 2015 und 2018. Unbedenkliche Verwendung in Räumen, in denen Lebensmittel hergestellt bzw. behandelt werden. Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis der Baustoffklasse DIN 4102-B1 gemäß Verwendungsbereich Toptex System.<br>Einordnung in Nachhaltigkeitszertifizierungssysteme, wie DGNB oder QNG, siehe ZERO Nachhaltigkeitsdatenblatt. |
| **Kenndaten nach DIN EN 13 300** | Nassabriebbeständigkeit: R-Klasse 2<br>Kontrastverhältnis/Deckvermögen: ml/m² $H_{10}$-Klasse 1 bei einer Ergiebigkeit von ca. 150 bzw. 6,7 m²/l<br>Glanzgrad: G4 stumpfmatt<br>Maximale Korngröße: S1 fein (< 100 µm) |
| **Geeignete Abtönpaste** | Handelsübliche Volltonfarbe und tönbar über ZERO MiX in Base 1, 2 und 3. Bei der Abtönung ist es möglich, dass geringe Mengen Konservierungsmittel in die Farbe eingetragen werden. |



ZERO-LACK GmbH & Co. KG · Bleichstraße 57-58 · 32545 Bad Oeynhausen · Tel. 05731 9887-0 · Fax -671 · info@zero-lack.de · zero-lack.de

| | |
|---|---|
| **Trockenzeit** | Bei + 23 °C Luft- und Untergrundtemperatur und ca. 50 % relativer Luftfeuchte nach 2 - 3 Stunden oberflächentrocken, nach 12 Stunden überstreichbar und nach 6 Tagen mechanisch belastbar. Höhere Luftfeuchtigkeit und/oder niedrigere Temperaturen verlängern die Trockenzeiten. Durchtrocknung/Endhärte nach 28 Tagen, gemäß Prüfkriterien nach DIN EN 13 300. |
| **Verdünnung** | Sauberes Wasser |
| **Verarbeitungsart** | Streichen, rollen, spritzen (airless-geeignet) |
| **Spritzauftrag** | Airless + Aircoat<br>Düsengröße Inch: 0,021 - 0,026<br>Spritzwinkel: 40 - 80°<br>Spritzdruck bar: ca. 150<br>Verdünnung: ca. 5 - 10 % |
| **Verarbeitungstemperatur** | Mind. + 5 °C für Luft und Untergrund |
| **Lagerung** | Kühl, jedoch frostfrei. Anbruchgebinde gut verschließen. |
| **Reinigung der Werkzeuge** | Sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife |
| **Verpackung** | 1 l, 2,5 l, 5 l, 10 l, 12,5 l Kunststoffeimer |
| **Systemaufbau** | Besonders zu beachten: VOB, Teil C, DIN 18363 |
| **Untergrundvorbereitung** | Der Untergrund muss trocken, sauber und tragfähig sein. Neuputzstellen fluatieren und nachwaschen. Saugende Untergründe mit ZERO Konzentrat F bis 1:4 mit Wasser verdünnt und Gipsputze mit ZERO Haftgrund WP grundieren. Falls Spachtelung notwendig, ZERO Handspachtel einsetzen. Intakte Kalk- und Zementputze mit geeigneten ZERO Grundierungen gundieren. |
| **Anstrichaufbau** | ZERO Team 100 SLF, falls notwendig 2 x |
| **EU-Grenzwerte für den VOC-Gehalt** | Kategorie: aWb-30 g/l (2010), dieses Produkt enthält $\leq$ 1 g/l VOC |
| **Anmerkungen** | In schwierigen Fällen Beratung einholen. EG-Sicherheitsdatenblatt beachten!<br><br>Bei der Beschichtung mit anstrichverträglichen Dichtstoffen, z.B. Acryl Dichtungsmasse, können aufgrund höherer Elastizität Risse im Anstrichmaterial auftreten. Es kann auch zu Verfärbungen in der Beschichtung kommen. Im Einzelfall sind Eigenversuche zur Beurteilung durchzuführen.<br><br>Ausbesserungen in der Fläche zeichnen sich je nach Objektsituation mehr oder weniger stark ab und sind nach BFS-Merkblatt Nr. 25 unvermeidbar.<br><br>Zur Erzielung einer Oberfläche mit erhöhter Reinigungsfähigkeit empfehlen wir den Einsatz von Dispersionsfarben mit glänzender Oberfläche. |



ZERO-LACK GmbH & Co. KG · Bleichstraße 57-58 · 32545 Bad Oeynhausen · Tel. 05731 9887-0 · Fax -671 · info@zero-lack.de · zero-lack.de

Bei dunklen Farbtönen kann eine mechanische Beanspruchung (Kratzen) zu hellen Streifen (dem sogenannten „Schreibeffekt“) führen.

Bei ungünstigen Lichtverhältnissen (Streiflicht) empfehlen wir den Einsatz von ZERO Q4 MattFinish.

Durch Abtönung sind Abweichungen bei den technischen Kenndaten möglich.

Bei der Verwendung von schwach deckenden Farbtönen, wie rot, orange, gelb usw., empfehlen wir eine Grundbeschichtung im abgestimmten, vollabdeckenden Farbton. Darüber hinaus können über den Regelaufbau zusätzliche Anstriche erforderlich sein.

Bei intensiven und dunklen Farbtönen kann an der Beschichtungsoberfläche ein Temporär-Pigmentabrieb entstehen.

Nur mischbar mit gleichartigen und den in diesem Merkblatt dafür vorgesehenen Materialien.

Auf zusammenhängenden Flächen nur Farben einer Charge verwenden. Farbtöne vor der Verarbeitung auf Farbtongenauigkeit prüfen.

Vorstehende Angaben können nur allgemeine Empfehlungen sein. Die außerhalb unseres Einflusses liegenden Arbeitsbedingungen und Untergrundbeschaffenheiten schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Im Zweifelsfall empfehlen wir ausreichende Eigenversuche an Ort und Stelle durchzuführen.

Dieses Technische Merkblatt ist nach neuestem Stand aus vorliegender Erfahrung erstellt. Bei Neuauflage werden diese Texte ungültig. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Der Verarbeiter/Käufer wird nicht davon entbunden, das Produkt auf Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen. Stand: 19.08.2024



ZERO-LACK GmbH & Co. KG · Bleichstraße 57-58 · 32545 Bad Oeynhausen · Tel. 05731 9887-0 · Fax -671 · info@zero-lack.de · zero-lack.de